

## ZÁKLADNÉ NÁTERY A OCHRANNÉ VRSTVY



## RUST CONVERTER

Minerálny náter na hrdzu bez obsahu kyselín, ktorý neutralizuje koróziu na železných kovoch a dieloch. Zároveň pôsobí ako primér a základný náter vhodný na ďalšie prekrytie rôznymi nátermi.

Kód	Skl. kód	Názov	Obsah
86277	KRC	RUST CONVERTER	500ml

**Aplikácia**

Používa sa na ošetrovanie skorodovaných povrchov kde nie je nutné doceliť hladký, rovný povrch. Príklady použitia: automobilový priemysel, prívesy, poľnohospodárstvo, úžitkové vozidlá, ťažké stavebné stroje, kovové konštrukcie, zábradlia, kontajnery, mosty, ropné plošiny, lode, pontóny, poklopy ...

**Technické informácie**

<b>Aplikácia</b>	rozprašovač, štetcom, valčekom
<b>Vzhľad</b>	biela tekutina
<b>Obsah VOC</b>	36g/l
<b>Aplikačná teplota</b>	5-35°C
<b>Životnosť</b>	18 mesiacov
<b>Balenie</b>	12 ks/kartón

**Vlastnosti a výhody**

- Netoxická emulzia na vodnej báze určená na ošetrovanie skorodovaných povrchov
- Neutralizuje koróziu- po vytvrdnutí zanecháva pevný, akrylátový povrch
- Jednoduchá aplikácia štetcom, valčekom alebo aj rozprašovačom vďaka nízkej viskozite
- Primér a základný náter- prelakovateľný všetkými bežnými nátermi
- Vyžaduje minimálnu prípravu podkladu- môže byť aplikovaný aj na mokré povrchy
- Na ošetrovanom povrchu sa vytvorí pevný, hydrofóbný povlak, ktorý chráni povrch pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami

**Návod na použitie**

1. Ošetrovaný povrch musí odmastniť, odstráňte hrubé nečistoty, zvyšky farieb. Ak je povrch slaný, musí byť očistený vhodným čistiacim prípravkom a opláchnutý čistou vodou
2. Aplikujte produkt pomocou štetca, valčeka alebo rozprašovača. Pokryte všetky zhrdzavené plochy. V závislosti od stupňa korózie môžete použiť až 3 vrstvy náteru(po poslednej vrstve počkajte aspoň 1 hodinu, až potom aplikujte ďalšie nátery)
3. RUST CONVERTER pri styku s koróziou začne reagovať, povrch zmordie a vytvorí sa pevný, železitý organický povrch.
4. Povrch je suchý na dotyk po 15-45 minútach. Nenechajte povrch zmoknúť v procese schnutia. Nechajte vyschnúť a vytvrdnúť aspoň 24 hod. pred prelakovaním.

Výdatnosť produktu:10-15 metrov štvorcových/liter(pri vrstve 50-100 mikróvov). Vykonajte test kompatibility produktu.

Poznámka: Pri aplikácii produktu štetcom si najprv prelejte potrebné množstvo do čistej plastovej nádoby, aby ste nekontaminovali produkt v pôvodnom obale.

**UPOZORNENIE**

Všetky hore uvedené informácie vychádzajú z našich posledných skúseností a vedomostí o danom produkte a sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Z dôvodu rôznorodosti použitia, podmienok prepravy a skladovania jednotlivých produktov však nemôžeme zaručiť výsledky spracovania a použitia. Preto odporúčame vždy vykonať vlastnú skúšku použitia produktu a overiť si vhodnosť použitia produktu. Spoločnosť SlovaKENT s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi. Záruka, ktorú SlovaKENT s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku v zmysle všeobecných obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti.